19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-137529

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和60年(1985)7月22日

B 21 D 28/26

7819-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

9発明の名称 板状部材の皿孔形成方法

> ②特 願 昭58-244735

29出 顧 昭58(1983)12月27日

郊発 明 者 大 塚 保 之 額 创出

秦野市鶴巻1556-2

株式会社アマダメトレ

小田原市前川100番地

ツクス

弁理士 三好 保男 70代 理 人 外1名

1. 発明の名称

板状部材の皿孔形成方法

2. , 特許訥求の範囲

パンチプレスを用いて板状部材に皿孔を形成す る皿孔形成方法において、断菌非円形の打抜き用 金型により下孔を形成し、この下孔の周縁部を円 錐形の皿もみ用金型により絞り成形して皿部を形 成し、との絞り成形時において前記下孔の中心方 拘の逃げ代配に材料を逃がすようにしたことを特 敬とする板状部材の皿孔形成方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、パンチプレスを用いて鋼板等の板状 部材に皿ポルトを挿通するための皿孔を形成する 板状部材の皿孔形成方法に関する。

鋼板等の板状部材を他の部材にポルトを介して 取付ける際に、ポルト取付面から顕部を期め込み たいときには、仮状部材に散けるポルト孔を巡孔 に形成している。

この皿孔をパンチプレスを用いて形成する場合

があるが、この場合に、従来は第1図~第4図に 示すように、先づ、第1工程で断面円形の打抜き 用金型1によって鋼板Wを打扱いて円形の下孔3 を形成する(第1図、第2図)。この下孔3の孔 径寸法 d は、皿ポルト 5 を挿通するに必要なポル ト孔径寸法 di に対して適宜な大径寸法に形成す る。すなわち、下孔3の孔径寸法 d'とポルト孔径 寸法 di との関係は、d = a・di である。こと に、aは定数で鋼板Wの板厚等により実験と、経 験上から散定されるものである。なお、ポルト孔 径寸法 diは、経験上から di=(1.15~1.20)・d とされている。ことに、dはポルト呼び径寸法で ある。

つぎに、第2工程で円錐形の皿もみ用金型1に よって前記下孔3の周縁部を絞り成形して皿部9 を形成する(第3図)。なお、皿部9の外端孔径 寸法Dは、経験上からD=(2.2~2.5)dとされ ている。このようにして鋼板Wに所定の皿孔11 を形成する。そして、この鋼板Wは、皿ポルト5 を介して他の部材13に取付けられる(第4図)。 ところで、前配第2工程の皿もみ用金型でによる絞り成形は、第5図に示すように、鋼板Wの点 斜線部分15の材料を契斜線部分17へ移動させることにより行われるのであるが、例えば、使用 ボルト径が大きい場合、つまり皿孔11を大きく 形成する場合には、点斜線部分15から実斜線部分17へ移動させる材料の体 状が大きくなり、このため材料が円滑に移動されないで、第6図に示すように、鋼板 Wの両面側に材料の 盤上り 現象が発生する。したがって、皿孔11を形成した鋼板 Wを他部材13に皿ボルト5を介して取付ける際に、確実、強固な精付けができないという問題があった。

そこで、絞り成形時に鋼板Wの両面側に発生する材料の線上り現象を防止するために、従来は第7図に示すように、下孔3の孔径寸法がをポルト孔径寸法はに対して極めて大径に形成し、皿部9の絞り成形を小さくするという方法が取られていた。しかし乍ら、この方法では、鍬材Wの両面側への材料の盛上り現象は防止されるが、その反

di に対して適宜な大きさの寸法差を有するよう に形成する。

つぎに、第2工程で従来のものと同様な円錐形の出もみ用金型7によって前記下孔21の周縁部を絞り成形して皿部23を形成し、皿孔25が形成される。この第2工程において、第11図に示すように、点斜線部分27から契斜線部分29へ材料が移動されるのであるが、本発明の構成によれば、下孔21を角形に形成しているので、従来の円形の下孔3では逃げ場がなかった材料が、第12図で示す契斜線部分29、すなわち、下孔21の中心方向の逃げ代部29へ逃げるため、鍋材Wの両面側へ材料が盛上ることがない。

したがって、MM23の面積を大きく形成する ことができるとともに、ポルト孔準寸法はiをポ ルト呼び径寸法はに対して所定の間隙に形成する ことができる。

このために、皿札25を形成した増板Wを他部材13に皿ポルト5を介して収付ける際に、第 13図に示すように、確実、強固に締付けること 面第8図に示すように、皿孔11のポルト孔径寸法 di がポルト呼び径寸法 d に対して過大となるとともに、皿部9の面積が小さくなり皿ポルト5の皿部5 a の当り面が小さくなるため、ポルトを縮付けた場合の耐ゆるみ性能が低下するという問題があった。

本発明は、上記の問題点に鑑み創案されたもので、その目的は、バンチブレスを用いて板状部材に皿孔を形成する皿孔形成方法において、板状部材の両面側に発生する材料の盛上り現象を防止することができると共にポルトの耐ゆるみ性能を向上することができる板状部材の皿孔形成方法を提供することにある。

以下、本発射の一実施例を図面に基づいて詳細 に説明する。

先づ、第1工程で断面角形の打抜き用金具19 によって鋼板Wを打抜いて、第9図、第10図に 示すように、角形の下孔21を形成する。との角 形の下孔21の辺寸法とは、所要ポルト孔径寸法

ができ、しかも、皿ポルト5の皿部5aの当り面 が大きいから耐ゆるみ性能が向上する。

さらに、第14図に示すように、皿もみ用金型 7のシャットハイトおよびタイ31の孔径を調整 することにより、第15図に示すように、下孔21 の周縁部の実針線部分33を切答して、ほぼ円形 のホルト孔に形成することもできる。

以上の説明により明らかなように、本発明の構成によれば、パンチブレスを用いて板状部材に皿孔を形成する皿孔形成方法において、断面非円形の打抜き用金型により下孔を形成し、この下孔の周線部を円錐形の皿もみ用金型により紋り成形して皿部を形成し、この紋り成形時において前記下孔の中心方向の逃げ代部に材料を逃がすようにしたから、板状部材の両面側に発生する材料の盛上り現象を防止することができると共にボルトの耐ゆるみ性能を向上し得る皿孔を形成することができる

なお、本発明は、前述の実施例に限定されるも

のではなく、前述の実施例以外の態様でも本発明 を実施しうるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図~第3図は従来の皿孔形成方法の側断面 図、第4図は皿孔を形成した鋼板を他部材に取付けた状態を示す側断面図、第5図は皿部形成工程における絞り成形の説明図、第6図は絞り成形時に発生する材料の盛上り現象の説明図、第7図、第8図は従来の他の皿孔形成方法の側断面図、第9図~第15図は本発明の実施例を示し、第9図、第10図は皿孔形成方法の第12図は皿孔形成方法・の第2工程の側断面図および平面図、第13図は皿孔形成方法により皿孔を形成した鋼板を他部材に取付けた状態を示す側断面図、第14図、第15図は皿孔形成方法の他の実施例を示す側断面図および平面図である。

(図面の主要な部分を表わす符号の説明)

W… 板状部材 (鋼板) 19 … 打抜き用金型 7 … 皿 も み 用 金型 21 … 下 孔


特開昭60-137529(**3)** 2 5 … 皿孔

29…逃げ代部


23…皿部


代埋人 弁理士 三 好 保















待開昭60-137529 (4)


9 9 17 di


第5図





di

第7国











第日間





第12 図

特開昭60-137529 (5)

第 13.図

